

ROXOL XPS

Выравнивающая смесь для быстрого выравнивания пола внутри и снаружи помещений

ОК 23/02/2007

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ROXOL XPS - быстросохнущая смесь с хорошей растекаемостью, наносимая слоем от 3 до 15 мм за один проход. При добавлении песка используется в качестве слоя, наносимого толщиной от 3 до 30 мм. Применяется для быстрого выравнивания полов.

Также используется для:

- ремонта цементных стяжек в плохом состоянии (например, паркинги)
- заполнение выбоин, канав любой глубины и любых поверхностей.

Отличная стойкость к истиранию и вдавливанию, выдерживает любой вес, подходит для колесного транспорта.

Специально разработан для быстрого строительства: для помещений, закрытие которых возможно только на короткий промежуток времени:

- магазины, коммерческие центры,
- больницы,
- промышленные помещения (цеха, заводы),
- административные здания, университеты.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Смесь для выравнивания пола для быстрых строительных работ: укладка покрытий и покраска возможна уже через 4 часа
- Быстро набирает прочность: открытие пешеходного движения уже через 1 час
- Выдерживает большие и малые механические нагрузки; подвижные и статические нагрузки
- Для наружных и внутренних работ
- Подходит для любых отделочных работ: полиуретановая и эпоксидная краска, укладка эластичных или жестких покрытий (каучуковые, паркет, керамическая плитка и т.д.)
- Может использоваться в качестве финишного непокрытого покрытия
- Отличная стойкость к истиранию и вдавливанию
- Легкое нанесение: хорошая растекаемость и выравнивание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	порошок серого цвета
Пропорция разведения	4,5 л воды на мешок 25 кг
Прочность при сжатии	37 МПа через 28 дней
Прочность при изгибе	11 МПа через 28 дней
Время использования смеси*	20 мин при +20°C
Открытие пешеходного движения*	1 час
Время ожидания до нанесения клея или краски*	через 4 часа
Движение колесного транспорта	через 4 часа
Температура воды для разведения	от + 8°C до +25°C

* время высыхания до укладки финишного покрытия зависит от температуры и влажности воздуха, пористости основания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВ

Основы для укладки: цементные стяжки, бетонные плиты.

Основы должны быть сухими (без капиллярного подсоса), прочными, чистыми, обезжиренными, ровными, без трещин, нормально абсорбирующими. Перед нанесением необходимо удалить все непрочные держащиеся материалы. Влажность оснований не должна превышать 3%.

В случае несоответствия оснований необходимо провести подготовительные работы: очистка, дробеструйная обработка, шлифовка, заделка трещин, строительных и температурных швов, грунтование и пр.

Нанести неопределенную грунтовку на водной основе или грунтовку EPONAL PRIMEPOX до укладки смеси.

Расход грунтовок: впитывающие и нормально впитывающие основы - 100-150 г/м²; невпитывающие основания - 80-100 г/м².

Время высыхания грунтовок: около 60 минут в зависимости от окружающих условий.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Для приготовления смеси вам потребуются специальная насадка для смешивания, игольчатый валик, миксер (со скоростью вращения не превышающую 500 об./минуту, мощность больше 1000 ватт).

Пропорция смешивания: 1 мешок 25 кг на 4,5 л воды.

Температура воды для смеси: от +8°C до +25°C.

Минимальная толщина слоя: 3 мм (расход 4,8 кг/м²)

Высыпать сухую смесь в чистую воду. При помощи миксера с насадкой тщательно перемешать. Оставить на 1-1.30 минуты и снова перемешать в течение 30 секунд. Смесь готова к использованию.

НАНЕСЕНИЕ

При помощи венецианского шпателя или ракля распределить по поверхности. Сразу же и в течение времени использования смеси прокатать игольчатым валиком нанесенный на поверхность раствор (длина иглы 30 мм).

ОКРАСКА И НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Возможны через 4 часа при температуре +20°C.

Время высыхания и ожидания до укладки финишного покрытия зависит от температуры и влажности воздуха, пористости основания.

НАНЕСЕНИЕ СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ

Пропорция смешивания: сухая смесь 25 кг на 4,5-5 л воды, затем добавить 30% среднего песка (8 кг с размером фракции от 0,2 до 1,25 мм).

Открытие пешеходного движения: через 1 час

Время ожидания до нанесения покрытия: через 24 часа.

Очистка

Инструменты очищать водой до высыхания продукта.

РАСХОД

1,6 кг смеси/1 мм толщины/м²

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь к нам для получения копии по факсу.

ХРАНЕНИЕ

6 месяцев в закрытой фабричной упаковке в сухом месте. Беречь от влажности и высоких температур.

УПАКОВКА

Код	Фасовка	Кол-во	ШТРИХКОД
123610	Мешок 25 кг		3549210019114

Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности.



БОСТИК СА - Здание Ирис - 92062 Париж Ля Дефанс Седекс - Франция - факс: +33 1 47 96 90 76
Представительство в России: факс (495) 980 48 99, info@bostik.com; Украина и Молдавия: exportua@bostik.com
Казахстан: факс (727)250 61 68, bostik_aps@ducatmail.kz; Кавказ и Средняя Азия: export-kavkasia@bostik.com
www.bostik.ru