

UNIDUR N – УНИДЮР Н

Высокоэффективная грунтовка без растворителя для пола внутри помещений

ОК 07/08/2006

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

UNIDUR N - готовая к использованию грунтовка для обеспечения сцепления и улучшения адгезии выравнивающих смесей внутри помещения на таких основах, как:

- нормально впитывающие и абсорбирующие бетонные плиты и цементные стяжки
- бетон с поверхностью «вертолетного типа»
- старый кафель, каменная плитка, терракота
- старые полужесткие и винило-асбестовые плитки
- старый акриловый и неопреновый клей
- старый паркет, ДСП и фанера, обработанные гидрофобными или огнестойкими средствами

Применяемая в разбавленном виде эта грунтовка позволяет снизить и регулировать впитывающую способность пористых цементных поверхностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышает и обеспечивает надежность адгезии выравнивающих смесей
- Образует связующий слой со многими типами поверхностей.
- Легкое нанесение при помощи валика
- Без запаха: может использоваться в любых помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	эмульсия полихлореновых смол в водной фазе
Плотность	1,05 ± 0,01
Внешний вид	жидкость голубого цвета
Внешний вид сухой пленки	прозрачно-голубая
Точка воспламенения	невоспламеняемый
Нанесение выравнивающей смеси	должна быть нанесена в течение 12 часов максимум после нанесения грунтовки
Время высыхания*	Через 30 мин для абсорбирующих оснований от 1ч30мин до 2 ч для невпитывающих оснований
Температура использования	от + 10°C до +25°C

* Высыхание зависит от температуры и влажности воздуха, пористости оснований.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВ

Основы должны быть прочными, ровными и постоянно сухими (не подверженными поднятию влаги), чистыми, обезжиренными и обеспыленными. Удалить с основ краску, следы гипса, цементное молочко, следы старого клея (утолщения). Влажность основ в момент укладки не должна превышать 3%. При чрезмерной влажности используйте гидроизоляционную грунтовку Eponal 376 или 336.

НАНЕСЕНИЕ

На абсорбирующие основы:

Нанести разбавленную грунтовку UNIDUR N (1 объем грунтовки на такое же количество воды) поролоновым валиком (или валиком со средним ворсом) из расчета приблизительно 100 г/м² до полного регулирования впитывающей способности основы. Высушить в течение прилб. 30 минут до нанесения выравнивающей смеси. Может потребоваться нанесение нескольких перекрестное слоев.

Невпитывающие основы:

Нанести неразбавленную грунтовку UNIDUR N поролоновым валиком (или валиком со средним ворсом) из расчета максимум 90-100 г/м2. Высушить в течение прибл. 60 минут до нанесения выравнивающей смеси. Выравнивающая смесь обязательно должна быть нанесена в течение 6-12 часов после нанесения грунтовки.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Во всех случаях соблюдать необходимое время высыхания для основы.
- Инструмент и свежие пятна очищать водой.

РАСХОД

90-100 г/м2/слой в зависимости от пористости основы.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Держать в местах, недоступных для детей и животных.

Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь к нам для получения копии по факсу.

ХРАНЕНИЕ

Максимум 1 год в закрытой заводской упаковке при температура от +5°C до + 30°C. Беречь от мороза. Реверсивный до -5°C.

УПАКОВКА

Код	Фасовка	Кол-во	ШТРИХКОД
047911	Канистра 20 кг		3549210491439
047914	Канистра 5 кг		3549210014744

Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности.



БОСТИК СА - Здание Ирис - 92062 Париж Ля Дефанс Седекс - Франция - факс: +33 1 47 96 90 76
Представительство в России: факс (495) 980 48 99, inforu@bostik.com; Украина и Молдавия: exportua@bostik.com
Казахстан: факс (727)250 61 68, bostik_aps@ducatmail.kz; Кавказ и Средняя Азия: export-kavkasia@bostik.com
www.bostik.ru