

BOSTIK PU 2639 - БОСТИК ПУ 2639

Полиуретановый герметик

ОК 21/12/2006

ГЕРМЕТИКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

BOSTIK PU 2639 - однокомпонентный, быстросохнущий герметик на основе полиуретана, затвердевающий при контакте с атмосферной влагой. Высохший герметик обладает высокой эластичностью и может окрашиваться.

BOSTIK PU 2639 отвечает тестовым требованиям ISO 11600 для однокомпонентных герметиков типа F, класса 25 НМ.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Строительство: Герметизация как внутренних, так и внешних швов из различных материалов, включая бетон, камень, фиброцемент, дерево, металлы, керамическую плитку и др. Различные виды склеивания: плитусы, валики ступеней, багеты, облицовочные панели, паркет, накладки, черепица.

BOSTIK PU 2639 может применяться для уплотнения компенсационных и деформационных швов между плитами из уложенного и сборного бетона, а также в металлических перегородках; уплотнения по периметру дверных и оконных проемов и других элементов.

Промышленность: Вентиляционные трубы, швы деталей автомобилей, контейнеры, швы для автотехники, ремонт и хозяйственно-бытовые нужды.

BOSTIK PU 2639 не приспособлен для применения в качестве стекольного герметика, где герметик приклеенный к стеклу подвергается воздействию солнечного света и УФ лучей. Продукт не следует наносить на пластики с высоким содержанием пластификаторов и пластики, склонные к образованию трещин и окислению.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Остается эластичным после высыхания
- Имеет хорошую адгезию к большинству строительных материалов
- Можно окрашивать
- Термостойкость от -40°C до +80°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Полиуретановые фторполимеры, изоцианаты
Цвет	Белый, серый
Плотность	около 1,32
Образование поверхностной пленки	около 30 минут.
Время высыхания	около 3 мм/день при + 23°C и относит. влажности 50%
Твердость по Шору А	около 45-55
Удлинение при разрыве	около 0,5 МПа
Удлинение	> 250%
Температурная стойкость	от -40°C до +80°C
Химическая стойкость	
- Вода, чистящие средства	Хорошая
- Бензин	Краткосрочная
- Слабые кислоты и разведенные основания, масла	Средняя
- Растворители, сильные кислоты и основания	Слабая
Температура нанесения	от +5°C до +40°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ШВОВ

Поверхности швов должны быть сухими и чистыми, обеспыленными и обезжиренными. Удалите механическим путем остатки смеси или цемента, также удалите краску с металла или дерева.

В случае необходимости, уложить в швы полиэтиленовый жгут, для того чтобы обеспечить необходимую глубину шва для заполнения герметиком.

ГРУНТОВАНИЕ

BOSTIK PU 2639 может приклеиваться без грунтования к большинству поверхностей, таких как бетон, дерево, камень, эмалированные поверхности, стеклопластики, анодизированный алюминий и пр.

На некоторых поверхностях, однако, предварительное использование грунтовки необходимо, например, на абсорбирующих поверхностях, таких как ячеистый бетон, мягкая сталь и необработанный алюминий. В этих случаях следует обращаться за технической консультацией к специалистам компании-производителя герметика - BOSTIK S.A.

НАНЕСЕНИЕ ГЕРМЕТИКА

Следует соблюдать температуру в помещении в момент нанесения герметика в диапазоне от +5 до +35°C. Температура самого герметика не должна быть ниже +10°C. При необходимости допускается подогрев невскрытого картриджа с герметиком, желательно от +15 до +20°C, на водяной бане.

Проткните защитную мембрану картриджа и прикрутите насадку, предварительно сделав в ней отверстие необходимого диаметра для герметика. Поместите картридж в специальный пистолет и нажмите на курок. Наносите герметик ровным слоем, применяя равномерное давление, вдоль подготовленных швов. Разровняйте нанесенный герметик, при необходимости используя шпатель или другой инструмент, смоченный в мыльной воде.

РАСХОД

Примерно 12 м шва диаметром 5 мм

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

BOSTIK PU 2639 содержит реактивный изоцианат и небольшое количество растворителя. Необходимо обеспечивать общую вентиляцию в достаточном количестве во время нанесения и высыхания герметика. Не курить при применении продукта. Хранить вдали от детей.

Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь к нам для получения копии по факсу.

ХРАНЕНИЕ

1 год с даты производства в сухом месте от +10 до +25°C.

УПАКОВКА

Код	Фасовка	Кол-во	ШТРИХКОД
160781	Туба - цвет белый 600 мл	20	
160780	Туба - цвет серый 600 мл	20	
160782	Картридж - цвет серый 310 мл	25	3549210022046

Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности.



БОСТИК СА - Здание Ирис - 92062 Париж Ля Дефанс Седекс - Франция - факс: +33 1 47 96 90 76
Представительство в России: факс (495) 980 48 99, inforu@bostik.com; Украина и Молдавия: exportua@bostik.com
Казахстан: факс (727)250 61 68, bostik_aps@ducatmail.kz; Кавказ и Средняя Азия: export-kavkasia@bostik.com
www.bostik.ru